

Paso de la Guayabera

Memoria Constructiva

-Reposición de losa de rodadura

Será de Hormigón Armado

L=129.3m

A=4.5m

e=18cm

Hierro: simple, $\varnothing 8\text{mm}$ c/ 25 ambas direcciones.

Especificaciones del hormigón

Hormigón Vibrado

Dosificación:

600l Grava ; 600l Arena ; 14 Bolsas Portland 25kg. Rendimiento 1m³

Relación agua/cemento: 0.6

Abatimiento Slump en Cono de Abrams: 5cm

Resistencia mínima: 20Mpa a los 28 días